

Product Data Sheet
Edition 07/08/2006
Identification no:
02 08 01 03 001 0 000007
Sikafloor®-400 N Elastic

Sikafloor®-400 N Elastic

1- komponentni PUR (poliuretanski) visoko-elastični premaz

Opis proizvoda

Sikafloor®-400 N Elastic je veoma elastičan, UV otporan, jednokomponentni završni premaz u boji na bazi poliuretanske smole, sa niskim sadržajem rastvarača

Upotrebe

- Gladak ili protivklizni, UV otporan, vodonepropustan, premaz sa mogućnošću premošćavanja pukotina za betonske i podlove od cementnog maltera
- Za laka i srednja mehanička opterećenja
- Za balkone, terase, pešačke mostove, stepeništa itd.
- Kao gornji sloj u Sikinim zaštitnim sistemima hidroizolacije od podzemnih voda

Karakteristike / Prednosti

- Veoma elastičan
- Premošćuje pukotine
- Vodonepropustan
- UV otporan, ne žuti
- Otporan na vremenske uslove
- Otporan na abraziju pri normalnoj eksploataciji
- Mogućnost protivklizne završne obrade

Atesti / Standardi

Dozvola za "Zaštitni sistem podzemnih voda", Z-59.12-4, DIBt, Nemačka,
Jun. 2003

Podaci o proizvodu

Oblik

Izgled / Boja	Obojena tečnost
	Skoro neograničen izbog nijansi boja

Pakovanje	Jedinice od 6 kg, 18 kg
-----------	-------------------------

Skladištenje

Uslovi skladištenja / Vek trajanja	6 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se propisno skladišti u originalnom, neotvorenom, neoštećenom i zapečaćenom pakovanju, u suvim uslovima na temperaturama izmedju +5°C and +30°C.
------------------------------------	---



Tehnički podaci

Hemiska osnova	Poliuretanska smola	
Gustina	~ 1.6 kg/l	(DIN EN ISO 2811-1)
	Vrednost gustine na +23°C	

Sadržaj čvrste materije ~ 77% (po zapremini) / ~ 88% (po težini)

Mehaničke / Fizičke karakteristike

Izduženje pri lomu	30 mg (CS 10/1000/1000) (8 dana / +23°C)	(DIN 53 109 (Taber Abrader Test))
Otpornost na abraziju	Na +23°C: ~ 320% (7dana / +23°C) Na -20°C: ~ 70% (7dana / +23°C)	(DIN 53504)

Otpornost

Hemiska otpornost	Otporan na mnoge hemikalije. Molimo vas tražite tabelu sa detaljima o hemijskoj otpornosti. Pažnja: Vino, kafa, lišće i latice cveća itd. mogu da uzrokuju promenu boje površine, ali ovo neće uticati na rezultate koje daje ovaj proizvod niti na trajnost.
-------------------	--

Termička otpornost

Izlaganje *	Suva topota
Trajno	+50°C
Kratkoročno maks. 7 d	+80°C
Kratkoročno maks. 8 h	+100°C

*Bez istovremenog hemijskog dejstva

Informacija o sistemu

Struktura sistema

Sistem za lako habanje (debljina sloja: 0.3 - 0.5 mm)

Osnovni sloj: 1 x Sikafloor®-400 N Elastic razređen sa 10% Sika Razredjivača C
Gornji sloj: 1 x Sikafloor®-400 N Elastic

Sistem za srednje habanje (debljina sloja : 0.7 - 1.2 mm)

Osnovni sloj: 1 x Sikafloor®-156
Gornji sloj: 1 x Sikafloor®-400 N Elastic

Sistem za srednje habanje + dizajn površine (debljina sloja: 0.9 - 1.4 mm)

Osnovni sloj: 1 x Sikafloor®-156
Premaz: 1 x Sikafloor®-400 N Elastic sa posipom *čipsa* u boji
Mat zaptivni sloj: 1 x Sikafloor®-410

Sistem za grubo habanje (debljina sloja: 1.5 - 2.0 mm)

Osnovni sloj: 1 x Sikafloor®-156 pomešan do zasićenja sa kvarcnim peskom 0.3 - 0.8 mm
Gornji sloj: 1 x Sikafloor®-400 N Elastic

Sistem za grubo habanje + dizajn površine (debljina sloja: 1.5 - 2.0 mm)

Osnovni sloj: 1 x Sikafloor®-156
Premaz: 1 x Sikafloor®-400 N Elastic, posut do zasićenja sa obojenim kvarcnim peskom 0.3 - 0.8 mm;
Mat zaptivni sloj: 1 x Sikafloor®-410

Olučasti prelaz / rubni pojas (> 4% nagib)

Premaz: Sikafloor®-400 N Elastic + 1.5 - 2% Extender T

*Gornji premaz Sika zaštitnog sistema podzemnih voda (I N)
(debljina sloja: ~1.0 mm)*

Osnovni sloj: 1 x Sikafloor®-123

Gornji sloj: 1 x Sikafloor®-400 N Elastic

Pažnja: Konfiguracije sistema moraju se u potpunosti poštovati onako kako su opisane i ne smeju se menjati.

Podaci o upotrebi

Potrošnja / Doziranje

Sistem premazivanja	Proizvod	Potrošnja
Osnovni sloj	Sikafloor®-156 ili Sikafloor®-400 N Elastic + 10 wt.-% Razredjivač C	0.3 - 0.5 kg/m ² 0.4 - 0.6 kg/m ²
Protivklizni (opcional)	Kvarcni pesak 0.3 - 0.8 mm	0.3 - 0.5 kg/m ² 4 - 6 kg/m ²
Gornji sloj za lako habanje	Sikafloor®-400 N Elastic	0.4 - 0.8 kg/m ²
Gornji sloj za srednje habanje	Sikafloor®-400 N Elastic posip (čips) u boji (opcionalno)	0.9 - 1.5 kg/m ² 0.03 - 0.07 kg/m ²
Gornji sloj za veliko habanje Protivklizni	Sikafloor®-400 N Elastic Kvarcni pesak (opcionalno obojeni) 0.3 - 0.8 mm	0.9 - 1.5 kg/m ² 4 - 6 kg/m ²
Mat zaptivni sloj	Sikafloor®-410	~ 0.15 kg/m ²
Olučasti prelaz / rubni pojas) (> 4% nagib)	Sikafloor®-400 N Elastic + 1.5 - 2.0 wt.-% Extender T	1.0 - 1.2 kg/m ²

Ove cifre su teoretske i ne uključuju nikakav dodatni materijal koji može biti potreban usled poroznosti površine, profilisanosti površine, varijacija u nivou i gubitaka itd.

Kvalitet podloge

Betonska podloga mora biti zdrava i dovoljne otpornosti na pritisak (minimum 25 N/mm²) sa minimalnom otpornošću na skidanje od 1.5 N/mm².

Podloga mora biti čista, suva i bez svih vrsta zagadjivača kao što su prljavština, ulje, masnoća, premazi i tretmani površina itd.

Ukoliko niste sigurni nanesite prvo na probnu površinu.

Priprema podloge

Betonske podlove se moraju pripremiti mehanički korišćenjem opreme za abrazivno čišćenje peskarenjem ili guljenjem kako bi se skinulo cementno mleko i dobila profilisana otvorena struktura površina.

Slab beton se mora ukloniti, a nedostaci površine kao što su rupe i šupljine moraju se potpuno otkriti.

Popravke podlove, punjenje rupa i ravnjanje površine može se izvesti upotrebom odgovarajućih proizvoda iz asortimana materijala Sikafloor®, SikaDur® i SikaGard®

Podloga od betona ili cementnog maltera mora se premazati osnovnim slojem ili izravnjati kako bi se dobila ravna površina. Neravnine utiču na debljinu sloja i samim tim na provodljivost sledećeg sloja.

Neravnine se moraju ukloniti npr. brušenjem.

Svu prašinu, rastresite čestice i trunje morate u potpunosti ukloniti sa svih površina pre nanošenja proizvoda, po mogućstvu četkom i/ili usisivačem.

Napomene o upotrebi / Ograničenja

Temperatura podloge	+10°C min. / +30°C maks.
Temperatura ambijenta	+10°C min. / +30°C maks.
Vlažnost podloge	≤ 4% pbw sadržaj vlage. Metoda testiranja : Sika-Tramex meter ili CM - merenje. Nema porasta vlage po ASTM (Polietilenski - list).
Relativna vlažnost vazduha	80% r.v. maks. 35% min. (ispod+20°C: 45% min.)
Tačka rošenja	Pazite da ne dodje do kondenzacije! Temperatura podloge da mora biti najmanje 3°C iznad tačke rošenja kako bi se smanio rizik od pojave kondenzacije ili procvetavanja završne obrade poda.

Upustvo za upotrebu

Vreme mešanja	Pre upotrebe promešajte mehanički Sikafloor®-400 N Elastic 3 minute. Ukoliko je potrebno dodajte Razredjivač C ili Punilo T Sikafloor®-400 N Elastic dok ne dobijete homogenu mešavinu. Treba izbegavati preterano mešanje kako bi se ulazak vazduha sveo na minimum.																								
Alati za mešanje	Sikafloor®-400 N Elastic se mora mešati mehanički korišćenjem električnog miksera (300 - 400 obrtaja u minuti) ili druge odgovarajuće opreme.																								
Metoda upotrebe / Alati	Pre nanošenja, proverite sadržaj vlage podloge, r.v. i tačku rošenja. Ukoliko je sadržaj vlage > 4% pbw, Sikafloor® EpoCem® se može naneti kao privremena zaštita od vlage. <i>Osnovni sloj</i> Obezbedite da podlogu prekriva neprekidan premaz bez pora. Ukoliko je potrebno, nanesite dva osnovna sloja. Nanesite Sikafloor®-156 četkom, valjkom ili drugim odgovarajućim alatom. <i>Premazivanje</i> Sikafloor®-400 N Elastic treba sipati i razmazati ravnomerno špahtlom.																								
Čišćenje alata	Očistite sve alate i opremu za nanošenje sa Razredjivačem C odmah posle upotrebe. Stvrdnuti/osušeni materijal može se skinuti samo mehanički.																								
Rok upotrebe već pripremljenog materijala	Materijal u otvorenim posudama treba odmah upotrebiti. U otvorenim posudama stvorice se sloj na površini u roku od 1 - 2 sata. Visoke temperature i velika vlažnost vazduha znatno će ubrzati sušenje.																								
Vreme čekanja / Mogućnost premazivanja	Pre nanošenja Sikafloor®-400 N Elastic na Sikafloor®-156 ili 123 obezbedite: <table border="1"><thead><tr><th>Temperatura podloge</th><th>Minimum</th><th>Maksimum</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10°C</td><td>36 sati</td><td>6 dana</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>24 sati</td><td>4 dana</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>12 sati</td><td>2 dana</td></tr></tbody></table> Pre nanošenja Sikafloor®-400 N Elastic ili Sikafloor®-410 na Sikafloor®-400 N Elastic obezbedite: <table border="1"><thead><tr><th>Temperatura podloge</th><th>Minimum</th><th>Maksimum</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10°C</td><td>24 sati</td><td>5 dana</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>8 sati</td><td>3 dana</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>6 sati</td><td>2 dana</td></tr></tbody></table> Data vremena su okvirna i na njih će uticati promenljivi uslovi ambijenta posebno temperature i relativne vlažnosti.	Temperatura podloge	Minimum	Maksimum	+10°C	36 sati	6 dana	+20°C	24 sati	4 dana	+30°C	12 sati	2 dana	Temperatura podloge	Minimum	Maksimum	+10°C	24 sati	5 dana	+20°C	8 sati	3 dana	+30°C	6 sati	2 dana
Temperatura podloge	Minimum	Maksimum																							
+10°C	36 sati	6 dana																							
+20°C	24 sati	4 dana																							
+30°C	12 sati	2 dana																							
Temperatura podloge	Minimum	Maksimum																							
+10°C	24 sati	5 dana																							
+20°C	8 sati	3 dana																							
+30°C	6 sati	2 dana																							

Napomene o upotrebi / Ograničenja

Nemojte nanositi Sikafloor®-400 N Elastic na podlove na kojima se može pojaviti značajna para pod pritiskom.

Sveže naneti Sikafloor®-400 N Elastic mora se zaštititi od vode najmanje 24 sati.

Izbegavajte skupljanje vode na površini premazanoj osnovnim slojem.

Pre premazivanja sa Sikafloor®-400 N Elastic, osnovni premazi se moraju osušiti tako da nisu lepljivi.

Nemojte upotrebljavati za unutrašnje prostorije.

Upotrebljavajte uvek na temperaturama u padu. Ukoliko se koristi na temperaturama u porastu mogu se pojaviti sitne rupice usled vazduha.

Alati

Preporučuje se sledeći isporučilac alata:

PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Phone: +49 40/5597260, www.polyplan.com.

Pogrešna ocena i tretman pukotina može dovesti do smanjenog veka upotrebe i shodno tome do pucanja.

Za precizno podudaranje boja, pazite da nanesete Sikafloor®-400 N Elastic na sve površine koristeći materijal iz iste serije.

Podaci o sušenju**Naneti proizvod spremam za upotrebu**

Temperatura (r.v. 50%)	Otporan na kišu	Gaženje	Potpuno osušen
+10°C	~ 15 sati	~ 1 - 2 dana*	~ 7 - 14 dana*
+20°C	~ 5 sati	~ 6 - 24 sati*	~ 5 - 9 dana*
+30°C	~ 3 sati	~ 4 - 18 sati*	~ 3 - 5 dana*

* Jak uticaj ima debljina sloja

Pažnja: Data vremena su okvirna i na njih može uticati promenljivi uslovi ambijenta.

Pažnja

Svi tehnički podaci navedeni u ovom Tehničkom listu proizvoda zasnovani su na laboratorijskim testovima.

Stvarno izmereni podaci mogu da variraju usled okolnosti koje su mimo naše kontrole.

Lokalni propisi

Molimo vas da imate u vidu da kao posledica specifičnih lokalnih propisa rezultati postignuti sa ovim proizvodom mogu da variraju od zemlje do zemlje. Molimo vas da konsultujete lokalni Tehnički list proizvoda kako biste dobili precizan opis oblasti primene.

Zdravstvene i bezbednosne informacije**Mere zaštite**

Prilikom upotrebe u zatvorenim prostorima, okнима i kanalima itd. morate obezbediti adekvatnu ventilaciju svežim vazduhom. Pazite da nema otvorenog plamena uključujući zavarivanje.

Primena osnovnih principa industrijske higijene i zaštitne odeće kao što su rukavice i naočare itd. omogućiće bezbednu upotrebu ovog proizvoda. Presvucite prljavu radnu odeću i operite ruke pre jela i pošto završite rad.

Moraju se poštovati lokalni propisi kao i savet o zdravlju i bezbednosti na ambalaži.

Važne informacije

Ostaci materijala moraju se ukloniti u skladu sa lokalnim propisima. Potpuno osušeni materijal može se baciti kao djubre iz domaćinstva uz saglasnost odgovornih lokalnih vlasti.

Detaljne informacije o zdravlju i bezbednosti kao i detaljne mere predostrožnosti npr. podaci o fizičkim, toksikološkim i ekološkim osobinama proizvoda mogu se dobiti iz lista o bezbednosti.

Pravna pouka

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek moraju da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.



Pažnja	Sledeći deo je obavezan samo za zemlje EU																				
CE Oznaka	<p>Usaglašeni evropski standard EN 13 813 „Cementni malter i podne košuljice - Cementni malter - Karakteristike I zahtevi“ definiše zahteve za cementni malter koji se koristi za unutrašnje podne konstrukcije.</p> <p>Strukturni cementni malter ili premazi, tj. oni koji doprinose nosivosti opterećenja konstrukcije, isključeni su iz ovog standarda.</p> <p>Podni sistemi na bazi smole kao I cementne košuljice spadaju pod ovu specifikaciju. Oni moraju imati CE oznaku po Aneksu ZA 3, Tabela ZA 1.5 I 3.3 I ispunjavaju zahteve propisa iz Direktive za konstrukcione proizvode (89/106):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>Sika Deutschland GmbH Kornwestheimerstraße 103-107 D - 70439 Stuttgart</p><p>04 1)</p><p>EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4</p><p>Košuljice/premazi na bazi smole za unutrašnje površine u zgradama (sistemi prema tehničkom listu proizvoda)</p><table><tbody><tr><td>Reakcija na vatru:</td><td>Efl 2)</td></tr><tr><td>Ispuštanje korozivnih supstanci (Košuljica od sintetičke smole):</td><td>SR</td></tr><tr><td>Ne propuštanje vode:</td><td>NPD 3)</td></tr><tr><td>Otpornost na abraziju:</td><td>AR1 4)</td></tr><tr><td>Jačina vezivanja:</td><td>B 1,5</td></tr><tr><td>Otpornost na udar:</td><td>IR 4</td></tr><tr><td>Zvučna izolacija:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Apsorpcija zvuka:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Termička otpornost:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Hemijska otpornost:</td><td>NPD</td></tr></tbody></table></div>	Reakcija na vatru:	Efl 2)	Ispuštanje korozivnih supstanci (Košuljica od sintetičke smole):	SR	Ne propuštanje vode:	NPD 3)	Otpornost na abraziju:	AR1 4)	Jačina vezivanja:	B 1,5	Otpornost na udar:	IR 4	Zvučna izolacija:	NPD	Apsorpcija zvuka:	NPD	Termička otpornost:	NPD	Hemijska otpornost:	NPD
Reakcija na vatru:	Efl 2)																				
Ispuštanje korozivnih supstanci (Košuljica od sintetičke smole):	SR																				
Ne propuštanje vode:	NPD 3)																				
Otpornost na abraziju:	AR1 4)																				
Jačina vezivanja:	B 1,5																				
Otpornost na udar:	IR 4																				
Zvučna izolacija:	NPD																				
Apsorpcija zvuka:	NPD																				
Termička otpornost:	NPD																				
Hemijska otpornost:	NPD																				

¹⁾ Poslednje 2 cifre godine u kojoj je definisano markiranje

²⁾ U Nemačkoj, DIN 4201 još uvek važi. Prošao klasu B2.

³⁾ Nisu utvrđeni nikakvi rezultati

⁴⁾ Nije mešan sa peskom

